

VAR APR/2014

BLOCKOUT FLEXART 510g

DESCRIERE:

Material flexibil, din PVC, mat, de culoare albă, cu opacitate foarte ridicată și rigiditate bună, având la baza o tesatura din poliester. Materialul blockout Flexart este obținut prin laminare la cald.

Format din două straturi de PVC de culoare albă, un strat textil și un strat de carbon, materialul poate fi imprimat pe ambele fețe, dublând astfel suprafața de expunere a mesajului publicitar. Are rezistență îmbunătățită la condițiile de mediu și este suportul ideal pentru printarea imaginilor cu rezoluții mari. Se poate imprima pe printere de format mare, care funcționează cu cerneluri pe bază de solvent, ecosolvent sau UV.

Materialele blockout pot să rezolve numeroase probleme legate de expunerea reclamelor atât indoor cât și outdoor. Aceste materiale oferă opacitate, stabilitate dimensională deosebită și o calitate foarte bună a imprimării.

DATE TEHNICE

CARACTERISTICĂ	VALOARE	UM	VITEZA	METODĂ TEST
GREUTATE	510	g/m ²		
Strat superior	PVC			
MATERIAL DE BAZĂ	1000x1000D	Dtex		
	9x9	Threads/Inch ²		
REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE	L 1795	N/5cm	200mm/min	GB/T3923
	W 1201	N/5cm		
REZISTENȚĂ LA RUPERE	L 641	N/5cm	100mm/min	GB/T3917
	W 460			
REZISTENȚĂ LA DEZLIPIRE	50	N/5cm	200mm/min	FZ/T8007

APLICAȚII:

Pentru diverse aplicații outdoor de dimensiuni mari, neiluminate sau iluminate din față: bannere tip pop-up, sisteme de afișaj pentru târguri și expoziții, decorări de magazine, bannere stradale, panouri, etc.

MATERIALE:

Folii autoadezive.
 Benzi dublu adezive și adezivi
 Folii și benzi magnetice
 Folii termotransfer textile
 Hârtii autoadezive
 Media Flexibilă

ECHIPAMENTE:

Cutting Plottere
 Printere large format
 Laminatoare
 Laser engravere
 Gravoare mecanice

ACCESORII:

Raclele
 Cutite OLFA
 Soluții pt. îndepărtat adezivul

CONSUMABILE:

Consumabile echip. laser
 Cerneala real solvent
 Capete SEIKO
 Cuțite Plotter



BUCUREȘTI:

Tel./Fax: 021-423.44.33; 423.44.11
 Mobil: 0744.668.746; 0722.255.746
 e-mail: com_buc@pin.ro

BAIA MARE:

Tel./Fax: 0262-223.224; 223.225
 Mobil: 0744.670.746
 e-mail: office@pin.ro