



## Technical Data Sheet

# orangeFloor SparkleMe

### Product Description

orangeFloor SparkleMe is a high-performance and robust laminate (200µm) for your floor advertising, intended for images with a special effect. The rough structure brings high safety (R10) and provides a brilliant and sparkling effect of your graphic. So your image on the floor becomes an eyecatcher.

### Application

High-performance floor graphic laminate (R10) creating a special sparkling effect.

#### Material

PVC calendered, rough

#### Colour / Finish

clear / matt

#### Thickness (without paper and adhesive, ISO 4593)

200 µm

#### Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent

#### Adhesive Power (FINAT TM 1)

16 N/25 mm

#### Release Paper

single PE, 120 g

#### Weight

360 g/m<sup>2</sup>

#### Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

#### Application Temperature

>10°C / >50°F

#### Indoor Durability

12 months

#### Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

#### Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 1,5 mm

#### Tensile Strength (DIN EN ISO 527)

along: 21.2 Mpa / across: 20.1 Mpa

#### Elongation at Break (DIN EN ISO 527)

along: 275 % / across: 292 %

#### Certificates

R10



## Technisches Datenblatt

# orangeFloor SparkleMe

### Produktbeschreibung

OrangeFloor SparkleMe ist ein besonders leistungsfähiges und robustes Laminat (200µm) für Fußbodenwerbung, die sich von anderen Grafiken auf dem Boden abheben soll. Die Struktur, die für eine hohe Sicherheit sorgt (R10), ist so konzipiert, dass sie leicht brilliert und glitzert. Damit wird Ihr Motiv auf dem Fußboden zum Eyecatcher!

### Anwendung

Hochleistungs-Fußbodenlaminat (R10) für einen hervorhebenden Brillanzeffekt.

#### Material

PVC kalandriert, rough

#### Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

#### Farbe / Oberfläche

transparent / matt

#### Haltbarkeit im Innenbereich

12 Monate

#### Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

200 µm

#### Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

#### Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent

#### Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1,5 mm

#### Klebkraft (FINAT TM 1)

16 N/25 mm

#### Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527)

längs: 21.2 Mpa / quer: 20.1 Mpa

#### Abdeckung/Liner

single PE, 120 g

#### Reißdehnung (DIN EN ISO 527)

längs: 275 % / quer: 292 %

#### Gewicht

360 g/m<sup>2</sup>

#### Zertifikate

R10

#### Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C-25°C / 64°F-77°F, 40-60 % relative Luftfeuchtigkeit

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.